



ТЕРРАКІМІКА

ХІМІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ

76465, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин,
вул. Пресмашівська буд. 10
Код ЄДРПОУ 35517622, ІПН 355176209153,
№ свідоцтва 200018318

+38 050 338 6605

terrakimika@hotmail.com

Технологічна карта

Відмока - Зоління

Шіра ВРХ | Розвага | 12\17

%	Найменування матеріалу	°C	Тривалість та умови процесу	Параметри контролю техпроцесу
200	H ₂ O	28	30хв, обертання	-
-	-	-	-	Температура, рН
-	-	-	Злив при обертанні - 30 хв.	-
150	H ₂ O	28	-	-
0,2	Терацид-40	-	-	-
0,2	Na ₂ CO ₃	-	-	-
0,05	Тератекс Е	-	60хв, обертання	-
-	-	-	-	Температура, рН - 9,2-9,5
-	-	-	Злив при обертанні - 30 хв.	-
100	H ₂ O	26	-	-
0,2	Тератекс Е	-	-	-
0,2	Na ₂ CO ₃	-	-	-
0,1	Терамокал	-	-	-
0,3	Теракал Р5	-	-	-
-	-	-	30хв, обертання	-
0,15	Na ₂ S	-	-	-
0,4	Na ₂ CO ₃	-	4 год обертання	-
-	-	-	потім по 10 хвилин щогодини на протязі 10-12 год	-
-	-	-	-	Температура, рН - 9,2-9,5
-	-	-	Злив при обертанні - 30 хв.	-
80	H ₂ O	25	-	-
1	Теракал Р5	-	-	-
-	-	-	45хв, обертання	-
1	Ca(OH) ₂	-	30хв, обертання	-
-	-	-	30хв, спокою	-
0,8	NaHS	-	-	-
0,7	Na ₂ S	-	15хв оберт 60 спокою	-
-	-	-	15хв обертання	-
0,8	Ca(OH) ₂	-	-	-
1	Теракал Р5	-	15хв оберт 60 спокою	-
1	Na ₂ S	-	-	-
1,3	Ca(OH) ₂	-	-	-
0,1	Тератекс Е	-	-	-
30	H ₂ O	25	20хв обертання	-
-	-	-	потім по 5 хвилин щогодини на протязі 10-12 год	-
-	-	-	Злив без обертання	-
150	H ₂ O	-	-	-
0,15	Тіпленал ДК	-	15хв обертання	-
-	-	-	-	Вивантаження