



ТЕРРАКІМІКА

ХІМІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ

76465, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин,
вул. Пресмашівська буд. 10
Код ЄДРПОУ 35517622, ІПН 355176209153,
№ свідоцтва 200018318

+38 050 338 6605

terrakimika@hotmail.com

Технологічна карта

Відмока - Зоління

Шіра ВРХ | Розвага | 12\17

%	Найменування матеріалу	°C	Тривалість та умови процесу	Параметри контролю техпроцесу
200	H ₂ O	28	30хв, обертання	-
-	-	-	-	Температура, pH
-	-	-	Злив при обертанні - 30 хв.	-
150	H ₂ O	28	-	-
0,2	Терацид-40	-	-	-
0,2	Na ₂ CO ₃	-	-	-
0,05	Тератекс Е	-	60хв, обертання	-
-	-	-	-	Температура, pH - 9,2-9,5
-	-	-	Злив при обертанні - 30 хв.	-
100	H ₂ O	26	-	-
0,2	Тератекс Е	-	-	-
0,2	Na ₂ CO ₃	-	-	-
0,1	Терамокал	-	-	-
0,3	Теракал Р5	-	-	-
-	-	-	30хв, обертання	-
0,15	Na ₂ S	-	-	-
0,4	Na ₂ CO ₃	-	4 год обертання	-
-	-	-	потім по 10 хвилин щогодини на протязі 10-12 год	-
-	-	-	-	Температура, pH - 9,2-9,5
-	-	-	Злив при обертанні - 30 хв.	-
80	H ₂ O	25	-	-
1	Теракал Р5	-	-	-
-	-	-	45хв, обертання	-
1	Ca(OH) ₂	-	30хв, обертання	-
-	-	-	30хв, спокою	-
0,8	NaHS	-	-	-
0,7	Na ₂ S	-	15хв оберт 60 спокою	-
-	-	-	15хв обертання	-
0,8	Ca(OH) ₂	-	-	-
1	Теракал Р5	-	15хв оберт 60 спокою	-
1	Na ₂ S	-	-	-
1,3	Ca(OH) ₂	-	-	-
0,1	Тератекс Е	-	-	-
30	H ₂ O	25	20хв обертання	-
-	-	-	потім по 5 хвилин щогодини на протязі 10-12 год	-
-	-	-	Злив без обертання	-
150	H ₂ O	-	-	-
0,15	Тіпленал ДК	-	15хв обертання	-
-	-	-	-	Вивантаження



ТЕРРАКІМІКА

ХІМІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ

76465, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин,
вул. Пресмашівська буд. 10
Код ЄДРПОУ 35517622, ІПН 355176209153,
№ свідоцтва 200018318

+38 050 338 6605

terrakimika@hotmail.com

Технологічна карта

Дублення

Шіра ВРХ | Розвага | 12\17

%	Найменування матеріалу	°C	Тривалість та умови процесу	Параметри контролю техпроцесу
200	H ₂ O	35	30хв, обертання	-
0,2	(NH ₄) ₂ SO ₄	-	-	-
0,3	Na ₂ S ₂ O ₅	-	20хв обертання	Температура, рН-9,0-9,5
-	-	-	-	Злив без обертання
30	H ₂ O	35	-	-
1,5	(NH ₄) ₂ SO ₄	-	-	-
1,5	ДоДекал	-	60хв обертання	-
-	-	-	-	Температура, рН-8,2-8,8
-	-	-	-	Контроль зрізу голини по фенолфталеїну
90	H ₂ O	36	-	-
0,2	Тератекс Е	-	-	-
0,13	Теразим	-	30 хв оберт	Контроль м'якшення - органолептично
-	-	-	-	Злив
400	H ₂ O	20	45 хв.	На проточній воді
50	H ₂ O	20	-	-
6	NaCl	-	15хв, обертання	Густина - 1,046-1,050 г/см ³
0,1	консервант (1:10)	-	10хв, обертання	-
0,5	HCOOH 85% (1:10)	-	15хв, обертання	-
0,6	H ₂ SO ₄ 75% (1:10)	-	30хв обертання	-
0,6	H ₂ SO ₄ 75% (1:10)	-	3 год обертання	рН= 2,5 - 2,8
-	-	-	-	Контроль пропikельованості бромкрезол зеленим
-	-	-	Злив	до РК - 70%
3	Хромовий дубник	-	1 год обертання	-
0,5	Форміат натрію	-	-	-
3	Хромовий дубник	-	1,5 год обертання	Контроль прокрасу
0,4	Пігротал	-	6 год обертання	-
20	H ₂ O	40	2 год обертання	рН= 3,8 - 3,9 проба на кіп

Дана формула відповідає нашому практичному досвіду.